

Mortier Colle ECOBRIQUE – CHANVRE (Mortier Spécialement Formulé)

Mode d'Emploi :

Préparation du Mortier Colle

- Gâcher un sac de mortier ECOBRIQUE-CHANVRE avec 3,5 à 4 litres d'eau par sac.
- Le mortier pourra être fabriqué soit à la bétonnière, soit à l'aide d'un malaxeur portatif (vitesse lente).

Domaine d'Utilisation

- Maçonnerie du mur en briques de chanvre.



Consommation et Rendement

Nombre de m2 briques posées :

Quantité par Brique Pose Traditionelle	Quantité par Brique Pose avec truelle crantée
6,7kg/m ²	3,5kg/m ²
9,7kg/m ²	5kg/m ²
14,7kg/m ²	7kg/m ²
19,3kg/m ²	9,5kg/m ²

Conditionnement:

Sac de 25 kg

Conversation et Garantie

- 1 an à partir de la date de fabrication inscrite sur le sac, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.